

Termékinformáció

Henelit 2K-HS-Klarlack

Oldal 1 / 2

Verzió 1 / 0118

Termékleírás

A Henelit 2K-HS-Klarlack egy VOC-kompatibilis High-Solid akril színtelen lakk személygépkocsik és haszongépjárművek teljes vagy részleges fényezésére. Különlegesen ragyogó felületet és optimális folyást biztosít oldószeres vagy vizes bázisfestékeken.

A Henelit 2K-HS-Klarlack kényszerszáritás után azonnal polírozható és kiválóan ellenáll minden időjárási hatásnak, valamint mechanikai és kémiai igénybevételnek.

Alkalmas neon színek (fluoreszkáló színek) védőbevonataként is. Kiváló száradási tulajdonságok. Csak hozzá kell adni egy kis mennyiségű hígítót és a színtelen lakk felhordásra kész.

Szín

Színtelen

Edző

Henelit 2K-HS-Härter normal

Keverési arány

Henelit 2K-HS-Klarlack + edző 2:1 (térfogat szerint)

Hígítás

Henelit 2K-Universalverdünnung, 0 - 5 %

Szórás viszkozitás 4 mm DIN

Gravity szórópisztoly 19 - 22 s

Felviteli eljárás

Gravity szórópisztoly

HVLP

levegő nyomás

2,0 - 2,5 bar

2,0 - 2,2 bar

0,7 bar belső nyomás

fúvóka méret

1,2 - 1,3 mm

1,2 - 1,3 mm

Alkalmazási feltételek

Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. A hőmérsékletnek legalább +10°C-nak kell lennie, a levegő páratartalma maximum 80% lehet.

Rétegszám

1,5

Rétegvastagság

50 - 60 µm

Kiadósság

10 - 12 m²/l

Termékinformáció

Henelit 2K-HS-Klarlack

Oldal 2 / 2

Verzió 1 / 0118

Szellőztetés

Rétegek között

1 - 3 perc

Forszírozott szárítás előtt

10 - 15 perc

Száradás

Tárgyhőmérséklet 20°C

Porszáráz: 25 - 35 perc elteltével

Érinthető: 12 óra elteltével

Szerelhető: 24 óra elteltével

Tárgyhőmérséklet 60°C

Porszáráz: 30 perc elteltével

Szerelhető: 2 óra elteltével

Infravörös-szárítás

rövidhullámú: 8 perc

közepes hullámú: 10 - 15 perc

Fazékidő 20°C-nál

3 - 4 óra

VOC szabályozás

EU limit: Kategória B/d: 420 g/l

Ez a termék maximum 420 g/l tartalmú.

Feldolgozási javaslatok

Optimális felhordás: vigyen fel egy könnyű folyamatos szóróréteget, majd 1 teljes szóróréteget.

A tökéletes kötés érdekében a forszírozott szárítást javasoljuk.

Csak professzionális felhasználásra!