

HydRo Isolierfüller Plus

Műszaki Információ

Jellemzők: alacsony szennyezőanyag-tartalmú, fehér pigmentált, vizes bázisú egykomponensű alapozó tömör fa és MDF bevonására. A **HydRo Isolierfüller Plus** kitűnik a nagyon gyors száradása, kitűnő csiszolhatósága és a fa összetevőivel szembeni kiváló elzárótulajdonsága által.

Tökéletes eredmény csak az alábbi utasítások betartásával érhető el.

Alkalmazási terület: a **HydRo Isolierfüller Plus** a csiszolólagokhoz hasonló festékszerkezet alapozóként szolgál.

Felületek: hordozóanyagként alkalmasak a tömör fa, MDF lapok, valamint alapozó- vagy lakkfóliával bevont forgács- és MDF lapok, illetve összetevőkben gazdag faanyagok, mint a tölgy vagy kőris.

Felhordás: a **HydRo Isolierfüller Plus** szórással vihető fel (levegő, Airless, Airmix). A csiszolási munkálatoknál feltétlenül ügyelni kell rá, hogy a bevonatot ne csiszolják át az aljzatig.

Javasolt szitaméret Airless-hez, illetve Airmix-hez: 60 mesh

Alkalmazás:	Airless	Airmix	felsőtartályos szórópisztoly
Szórási nyomás:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
Levegőnyomás:	----	1,0 - 1,5 bar	3,5 - 4,0 bar
Fúvóka mérete:	0,38 mm	0,38 mm	2,0 - 2,3 mm
Feldolgozási viszkozitás:	kb. 30-40 s/DIN 6 mm	kb. 30-40 s/DIN 6 mm	kb. 30-40 s/DIN 6 mm

Az alkalmazott szóróeszköztől függően eltérések lehetségesek a szórási nyomás, a levegőnyomás és a fúvókaméret tekintetében.

A feldolgozási hőmérséklet nem eshet +15°C alá; ez vonatkozik a hordozóanyagra is, ellenkező esetben nem garantálható a megfelelő filmképződés.

Nem alkalmas hengerezéshez és ecseteléshez.

Hígítás: a **HydRo Isolierfüller Plus** használatra kész. A feldolgozás módjától és igénytől függően langyos vízzel hígítható.

Kiadósság: felhordási mennyiség: kb. 120-150 ml/m²
kb. 5-8 m²/l rétegenként a felület nedvszívó képességétől és a felhordás módjától függően

Száradási idő: 20°C-os szobahőmérsékleten és maximum 65% relatív páratartalom mellett:
- csiszolható kb. 2 óra elteltével
Alacsony hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom meghosszabbítja a száradási időt.

Fedőbevonat: **HydRo Color** vagy **RoCryl Color** sorozat

HydRo Isolierfüller Plus

Műszaki Információ

Eszköztisztítás: a munkaeszközök tisztítására megfelelő a víz. A megszáradt festékmарadványok **Waschlöser Nr. 52** termékkel távolíthatóak el.

Tárolhatóság: eredeti bontatlan csomagolásban minimum 2 év.
Optimális tárolási feltételek 5°C és 25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt és már a rövid ideig tartó fagynak való kitettséget is. Az eltérő tárolási feltételek az anyag nemkívánatos tulajdonságaihoz vezethetnek. A felbontott csomagokat szorosan zárja le. Ha a tartályban túl nagy a légtér, töltsse át kisebb edénybe (a rozsdásodás veszélye miatt ne használjon fém tartályt).

**Kérjük vegye
figyelembe:**

A termék és a jelen adatlapban lévő információk megfelelnek a technika jelenlegi állásának. Írásbeli és szóbeli alkalmazástechnológiai ajánlásaink, melyeket tapasztalatainkon alapulva legjobb tudásunk szerint adunk, nem kötelező érvényűek és nem képeznek szerződéses jogviszonyt, valamint az adás-vételi szerződésből eredő másodlagos kötelmet. Nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az adott aljzat és termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználásra. Kétség esetén ajánlott egy mintaterület létrehozásával megvizsgálni az alkalmasságot és a szükséges felhasználási anyagmennyiséget.

Termékeink harmadik fél termékeivel való keverésekor, vagy harmadik fél termékeivel együtt történő feldolgozáskor nem áll módunkban garanciális kötelezettséget vállalni a felület állagának tökéletes minőségéért.

Általános szerződési feltételeink a mérvadóak.

Ezzel az adatlappal minden korábbi verzió érvényét veszti.

Állapot: 2023/10