

# Mipa Winner-Spray „Acryl-Klarlack”

Cikkszám 21601 + fényességi fok szám

Műszaki adatlap

Oldal 1 / 2



## Termékleírás

A Mipa Winner-Spray „Acryl-Klarlack” egy színtelen, nem sárguló védőbevonat Mipa bázislakkokra és megfelelő régi fényezésekre.

## Felhasználási utasítások



Szín /  
fényesség:

### Felület:

Mipa víz- és oldószeres bázislakkok, kikeményedett és csiszolt régi fényezések

### Előkezelés / tisztítás:

Részletes információk a „Felület előkészítése” részben.

### Főbb jellemzők:

gyorsan száradó  
időjárásálló  
magas fedőképesség  
jó tapadás

színtelen fényes (1700)  
színtelen matt (1800)




### Előkészület:

a sprayt használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázni!



### Szórásmenetek:

Próbaújás szórótávolsága kb. 20-30 cm  
2-3 szórásmenet, szárazréteg-vastagság 40-50 µm



### Szellőztetés:

3-5 perc a szórásmenetek között



### Munkafolyamat befejezése:

A fúvókát használat után fejjel lefelé fordítva üresedésig fújatni, ami megakadályozza a festékanyag beszáradását a fúvókafejben.

Verzió szám: d 1221

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · [www.mipa-paints.com](http://www.mipa-paints.com)

MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · [info@mipahungaria.hu](mailto:info@mipahungaria.hu) · [www.mipa-paints.hu](http://www.mipa-paints.hu)



## Száradási idők 20°C-nál

porszáráz	~ 5-10 perc elteltével
érintésszáráz	~ 20-30 perc elteltével
szerelésre kész	~ 12 óra elteltével

## Felhasználási feltételek:

+10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

## Tárolás:

jól lezárva hűvös, száraz helyiségben 2 évig tárolható

## VOC-szabályozás:

EU határérték erre a termékre „B/e” kategóriában 840 g/l  
Ez a termék maximum 700 g/l tartalmú.

## Biztonsági tanácsok:

lásd a Biztonsági adatlapot

## Felület előkészítése:

A meg nem kötött, illetve nem megfelelően tapadó régi fényezéseket el kell távolítani.  
Nem alkalmas hőre lágyuló felületeken.

## Sértetlen, stabil régi fényezések, gyári festések:

1. Előtisztítás Mipa Silikonentferner anyaggal.
2. Ezután csiszolás P 400-500 csiszolópapírral.
3. Azt követően zsirtalanítás Mipa Silikonentferner anyaggal.

## Mipa bázislakkok:

Kérjük, vegye figyelembe a Mipa bázislakk-rendszer vonatkozó termékinformációját!