

# Mipa Winner-Spray „Acryl-Lack”

Cikkszám 21601 + színárnyalat szám

Műszaki adatlap

Oldal 1 / 2



## Termékleírás

A Mipa Winner-Spray „Acryl-Lack” egy gyorsan száradó járműfesték. A termék időjárás- és fényálló, ezért alkalmas autók, járművek, gépek stb. gyors és egyszerű javítási munkáira.

## Felhasználási utasítások



**Szín /  
fényesség:**

### Felület:

Kikeményedett és csiszolt régi fényezések, jól megszáradt Mipa 1K és 2K töltőanyagok.

### Előkezelés / tisztítás:

Előtisztítás Mipa Silikonentferner anyaggal.

Részletes információk a „Felület előkészítése” részben.

### Főbb jellemzők:

gyorsan száradó  
időjárásálló  
magas fedőképesség  
jó tapadás

fekete fényes (1200)  
fekete matt (1300)  
fehér fényes (1400)  
fehér matt (1500)  
fekete selyemfényű (2000)




### Előkészület:

a sprayt használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázni!



### Szórásmenetek:

Próbaújás szórótávolsága kb. 20-30 cm  
3-4 szórásmenet, szárazréteg-vastagság 40-50 µm



### Szellőztetés:

3-5 perc a szórásmenetek között



### Munkafolyamat befejezése:

A fúvókát használat után fejjel lefelé fordítva üresedésig fújatni, ami megakadályozza a festékanyag beszáradását a fúvókafejben.

Verzió szám: d 1221

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · [www.mipa-paints.com](http://www.mipa-paints.com)  
MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · [info@mipahungaria.hu](mailto:info@mipahungaria.hu) · [www.mipa-paints.hu](http://www.mipa-paints.hu)



## Száradási idők 20°C-nál

porszáráz	~ 10 perc elteltével
érintésszáráz	~ 1-2 óra elteltével
szerelésre kész	~ 12 óra elteltével

## Felhasználási feltételek:

+10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

## Tárolás:

jól lezárva hűvös, száraz helyiségben 2 évig tárolható

## VOC-szabályozás:

EU határérték erre a termékre „B/e” kategóriában 840 g/l  
Ez a termék maximum 750 g/l tartalmú.

## Biztonsági tanácsok:

lásd a Biztonsági adatlapot

## Felület előkészítése:

A meg nem kötött vagy nem megfelelően tapadó régi fényezéseket vagy alapozásokat el kell távolítani.  
Nem alkalmas hőre lágyuló felületeken.

## Sértetlen, stabil régi fényezések, gyári festések:

1. Előtisztítás Mipa Silikonentferner anyaggal.
2. Ezután csiszolás P 400-500 csiszolópapírral.
3. Azt követően zsirtalanítás Mipa Silikonentferner anyaggal.

## KTL-bevonatok / gyári alapozások:

1. Előtisztítás Mipa Silikonentferner anyaggal.
2. Ezután csiszolás MP Softpad Superfine vagy P 400-500 csiszolópapírral.
3. Azt követően zsirtalanítás Mipa Silikonentferner anyaggal.