

Mipa 1K-Isolator-Spray

Cikkszám 213250001

Műszaki adatlap

Oldal 1 / 2



Termékleírás

A Mipa 1K-Isolator-Spray egy gyorsan száradó speciális alapozó, mely hatékonyan védi az oldószerre érzékeny régi fényezéseket (pl. hőre lágyuló festékek, alkidgyanta bevonatok stb.) az elválástól, illetve átvérzéstől, ha oldószer alapú bevonattal átfestik.

Feldolgozási utasítások



Aljzat:

régi hőre lágyuló festékek
alkidgyanta bevonatok

Előkezelés / tisztítás:

A felület alapos megcsiszolása és előtisztítás Mipa Silikonferner (szilikontávoztó) termékkel.

Főbb jellemzők:

Gyors száradás
Átfesthető Mipa 1K és 2K festékekkel
Nagyon jó szigetelő hatás és hatékonyság az elválás vagy átvérzés ellen

Szín / fényességi fok:

Okker sárga / matt




Előkészítés:

Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázni kell a sprayt!



Szórásmenetek:

Próbaújás - szórótávolság kb. 20-30 cm
1-2 szórási réteg, szárazréteg-vastagság 15-25 µm



Szellőztetési idő:

5 perc a rétegek között
1 óra 20°C-on átfestés előtt



Munkafolyamat befejezése:

Használat után fejjel lefelé fordítva ki kell üríteni a fúvókát, ami megakadályozza a festékanyag beszáradását a fúvókafejben.



Száradási idő 20°C-nál:

Átfesthető kb. 1 óra elteltével

Verzió szám: d 1221

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com

MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu

Mipa 1K-Isolator-Spray

Cikkszám 213250001

Műszaki adatlap

Oldal 2 / 2



Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig.
Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Tárolás: hűvös, száraz helyiségben, jól lezárva 2 évig tárolható

VOC-szabályozás: EU határérték a termékre (kat. B/e): 840 g/l
Ez a termék max. 700 g/l tartalmú.

Biztonsági tanácsok: lásd Biztonsági adatlap

Felhasználási utasítások:

Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a régi bevonatot Mipa Silikonentferner lemosóval. Az esetlegesen jelen lévő viasz- vagy polírrétegeket teljesen el kell távolítani.

Végezzen alapos nedves csiszolást a festendő felületen P 400 - 500 csiszolópapírral, majd zsírtalanítsa Mipa Silikonentferner lemosóval.

A Mipa 1K-Isolator-Spray-t 1-2 egyenletes és zárt (teljes) rétegben kell felhordani.

Kb. 1 órás, 20 °C-on történő köztes száradási periódus után Mipa 1K vagy 2K alapozókkal/fedőlakkokkal nedves a nedvesen eljárással átfesthető.

Ne vonja be poliészter alapú anyagokkal.

Verzió szám: d 1221

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com
MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu