

Mipa 2K-Klarlack-Spray (edzővel együtt)

Cikkszám: 21291 0000 / 400 ml (fényes)

21290 0000 / 250 ml (fényes)

21293 0000 / 400 ml (matt)



Műszaki adatlap

Oldal 1 / 2

Termékleírás

A Mipa 2K-Klarlack-Spray egy gyorsan száradó kétkomponensű színtelen lakk 2 rétegű fényezéshez, optimális folyással. A beépített edzővel végzett kémiai térhálósításnak köszönhetően minden időjárás hatásnak, valamint kémiai és mechanikai igénybevételnek magas szintű ellenállóképesség garantált. Ráadásul a Mipa 2K-Klarlack-Spray üzemanyagálló!

Feldolgozási utasítások



Aljzat

Mipa víz- és oldószeralapú bázislakkok, kikeményedett és csiszolt régi fényezések

Előkezelés / tisztítás



Részletes információk a „Felület előkészítése” címszó alatt találhatóak.

Főbb jellemzők:

magas UV védelem, nem sárgul, fényálló
kiváló időjárás- és karcállóság
kitűnő terület és felületi minőség
az edző biztonságos és "tisztá" hozzáadása
nagyon ellenáll a kémiai és mechanikai igénybevételnek
üzemanyagálló

Szín / fényességi fok:

színtelen magasfényű / színtelen matt



Előkészület

Használat előtt 1-2 percig erőteljesen fel kell rázni a sprayt!

Közvetlenül a lakkozás előtt vegye le a piros nyomógombot a kupakról, fordítsa el a sprayt 180°-kal és helyezze a doboz alján lévő tűre.

Helyezze a sprayt kupakkal lefelé egy szilárd felületre. Nyomja a piros kioldógombot a tenyerével ütközésig.

Kioldás után ismét erőteljesen fel kell rázni a sprayt.

Verzió szám: d 1221

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com

MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu

Mipa 2K-Klarlack-Spray (edzővel együtt)

Cikkszám: 21291 0000 / 400 ml (fényes)

21290 0000 / 250 ml (fényes)

21293 0000 / 400 ml (matt)




Műszaki adatlap

Oldal 2 / 2



Szórásmenetek

Tesztfújás szórási távolság kb. 20-30 cm
2-3 szórási réteg, szárazréteg-vastagság 40-50 µm



Szellőztetési idő

3-5 perc a szórásmenetek között
10-15 perc forszírozott szárítás előtt



Munkafolyamat befejezése:

Használat után fejjel lefelé kell fordítani és nyomással kiüríteni a fúvókát. Ez megakadályozza a festékanyag beszáradását a fúvókafejben.



Száradási idők 20°C-nál:

porszáraz:	kb. 10-20 perc elteltével
érintésszáraz:	kb. 4-5 óra elteltével
szerezhető:	kb. 12 óra elteltével
pohlírozható:	8-9 óra elteltével (szükség esetén; csak a Mipa 2K-Klarlack-Spray glänzend/fényes termékre érvényes)

Feldolgozási feltételek:

+10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Tárolás:

jól lezárva hűvös, száraz helyiségben 2 évig tárolható

VOC-szabályozás:

EU határérték erre a termékre „B/e” kategóriában 840 g/l
Ez a termék maximum 840 g/l tartalmú.

Biztonsági információk:

lásd a biztonsági adatlapot.

Felhasználási utasítások:

Fazékidő: kb. 5-6 óra 20°C-nál

Felület előkészítése:

A nem kemény vagy nem szilárd régi festéket, alapozókat el kell távolítani.
Ne használja hőre lágyuló felületeken.

Ép, hibátlan régi fényezések, gyári festések:

1. Előtisztítás Mipa Silikonentferner anyaggal.
2. Ezután csiszolás P 400-500-as csiszolópapírral.
3. Utána zsírtalanítás Mipa Silikonentferner anyaggal.

Mipa bázislakkok:

Kérjük, vegye figyelembe a Mipa bázislakk-rendszer vonatkozó termékinformációját!

Verzió szám: d 1221

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com

MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu