

Termékleírás

A Mipa Isoliergrund-Spray egy nagyon jól tapadó, gyorsan száradó speciális alapozó víz, nikotin, kátrány, füst és füst szigetelésére, zsírfoltok, valamint egyéb szennyeződések, például kiemelők, golyóstollak vagy tinta által okozott sérülésekre. A Mipa Isoliergrund-Spray megakadályozza, hogy a foltok és szennyeződések átszivárognak a következő fedőbevonatba.

Felhasználási utasítások



Aljzat:

Fa és farostlemezek, ásványi aljzatok (vakolat, kő, beton).

Kőlapok, kikeményedett lakkok és diszperziós festékek.

Ne hordja fel műgyanta festékekkel bevont felületre!

Előkezelés / tisztítás:

Minden levált szennyeződést el kell távolítani.

Főbb jellemzők:

gyors száradás

átfesthető az összes szokványos 1K és 2K festékekkel, oldószer- és vízbázisú lakkal és diszperziós festékek

alkalmas polisztirol aljzatok szigetelésére

Szín /
fényességi fok:

fehér / matt



Előkészítés:


Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázni kell a sprayt!



Szórásmenetek:

Próbaújás szórási távolság kb. 25-30 cm

A szennyeződés mértékétől és jellegétől függően 2-3 szórásmenet, szárazréteg-vastagság 40-60 µm



Szellőztetési idő:

5 perc a szórásmenetek között



Munkafolyamat befejezése:

Használat után fejjel lefelé kell fordítani és nyomással kiüríteni a fúvókát. Ez megakadályozza a festékanyag beszáradását a fúvókafejben.



Száradási idők 20°C-nál

porszáraz	~ 5 perc elteltével
érintésszáraz	~ 10 perc elteltével
szerelhető	~ 15 perc elteltével
átvonható	~ 15 perc elteltével

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Tárolás: hűvös, száraz helyiségben, jól lezárva 2 évig tárolható

Biztonsági tanácsok: lásd Biztonsági adatlap

Felület előkészítése:

Minden levált szennyeződést el kell távolítani.

A meg nem kötött vagy nem megfelelően tapadó régi festéket vagy alapozókat el kell távolítani.

Nem alkalmas hőre lágyuló felületeken.