

Miparox Anti-Rost Spray

Cikkszám: 682010000

Termékinformáció

Rendeltetészerű használat

A Miparox Anti-Rost-Spray felveszi a harcot a rozsdá ellen, és száradás után sötétszürke, majdnem fekete védőbevonatot hoz létre. Ezen kívül az epoxigyanta réteg lezárja az átalakított fémfelületet, és 12-24 óra elteltével kiváló alapozó bevonatot képez.

Felhasználási utasítások



Felület

Erősen tapad rozsdás vagy korródált acélfelületen

Előkezelés / Tisztítás

Előtisztítás Mipa Szilikonlemosóval.

Részletes információkért olvassa el a "Felület előkészítése" című részt.

Jellemzők

A rozsdá kémiai átalakul, a kezelt felületek feketévé válnak

Harcol a rozsdá ellen és véd az új korrózió ellen

Hosszú távú korrózió elleni védelem és alapozás egy műveletben

Ellenálló védőbevonat

Szükség esetén 24 órás száradás után poliészter alapú gittekkel átfesthető

Szín / Fényesség Átlátszó



Előkészület


Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázza fel a dobozt!



Alkalmazás

Tesztfújás – szórási távolság kb. 20 – 25 cm

Vigyen fel 3 - 4 rétegben, vagy amíg a termék jól át nem hatol a maradék rozsdán.



Szellőztetés

3 – 5 perc a rétegek között



Használat után

Használat után fordítsa fejjel lefelé a edényt és permetezzen, amíg a szórófej tiszta nem lesz, ez megakadályozza a szórófej eltömődését.



Száradási idő 20°C-on

Teljes kikeményedés kb. 12 – 24 óra

Átfesthető kb. 24 óra

Átvonható kittel kb. 24 óra

Felhasználási feltételek: +10°C-tól és 80% relatív páratartalomig. Biztosítson megfelelő szellőzést.

Tárolás: Hűvös és száraz helyen 2 évig tárolható.

VOC szabályozás: EU határérték a termékre (kat. B/e): 840 g/l
Ez a termék max. 800 g/l VOC.

Biztonsági információk: Lásd a biztonsági adatlapot.

Felhasználási utasítások:

Felület előkészítés:

Az aljzatnak tisztának és száraznak kell lennie. Távolítsa el az olajat, zsírt, rozsdát, korróziót és minden egyéb, a bevonat tapadását károsító anyagot!

Rozsdafoltok kezelése:

1. Távolítsa el a laza rozsdát megfelelő csiszolási eljárással (pl. drótkéfével).
2. Vigye fel a Miparox Anti-Rost-Spray-t, amíg a maradék rozsdára kellően jól át nem hat. A sötétszürke-fekete elszíneződés a korrodált felületek szárítás után vizuális ellenőrzésként szolgálnak. Ha még mindig nincs homogén sötét elszíneződés, vagy maradványrozsdá továbbra is látható, ismétlje meg a Miparox Anti-Rost Spray felvitelét.