

### Termékleírás

A Mipa P 35 Elastic egy rugalmas kontúrgitt speciálisan a festhető műanyag alkatrészekhez történő alkalmazáshoz. Nagyon jó tapadás acélon, vason, alumíniumon, üvegszállal erősített műanyagon és fán is, valamint nagyfokú rugalmasság, rövid száradási idő és könnyű csiszolhatóság jellemzi.


Kiadósság: -

### Feldolgozási utasítások



#### Szín

sötétszürke (kb. RAL 7024)



#### Keverési arány

##### Edző

Mipa Härter P

festék : edző (tömeg szerint)

100 : 2

festék : edző (térfogat szerint)

-



#### Edző

teljes lakkozáshoz

-

részlakkozáshoz

-



#### Fazékidő

4 - 5 perc Mipa Härter P edzővel 20°C-nál



#### Hígítás

-



#### Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

-

Airmix / Airless

-



#### Felhordás

Felhordási mód

-

Edző

-

Nyomás (bar)

-

Fúvóka (mm)


-

Rétegszám

-

Hígítás (%)

-



#### Szellőztetési idő

-

#### Szárazréteg-vastagság

-

Verzió szám: d 0424

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · [www.mipa-paints.com](http://www.mipa-paints.com)

MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · [info@mipahungaria.hu](mailto:info@mipahungaria.hu) · [www.mipa-paints.hu](http://www.mipa-paints.hu)

**Száradási idő**

Tárgyhőm.	Porszáráz	Érintésszáráz	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
20°C	–	–	–	20-30 perc	–
60°C	–	–	–	10-15 perc	–
infravörös- szárítás (távolság kb. 80 cm és max. 80°C)	–	–	–	4-5 perc	–

**Ismertetőjegyek****Tárolás:**

–

**VOC-szabályozás:**EU határérték a termékre B/b kategóriában 250 g/l  
Ez a termék maximum 25 g/l-t tartalmaz.**Feldolgozási feltételek:** +10°C felett és maximum 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről. A poliészter gitt 10°C alatt már nem keményedik meg.**Feldolgozási utasítások:**

Alaposan zsírtalanítsa a felületeket Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner termékkel. Alaposan csiszolja MP Soft Pad superfine szivaccsal, használja hozzá a Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner terméket. Utótisztítás a Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner termékkel.

Hagyja az alkatrészeket alaposan megszáradni. FIGYELEM: A leválasztó anyagokat teljesen el kell távolítani!

A fent említett előkezelés elvégzése után javasolunk egy víztest elvégzését; amennyiben a víz erőteljesen lepereg, meg kell ismételni az előkezelést. Távolítsa el a meg nem kötött régi festékeket vagy alapozókat.

Ne dolgozza fel hőre lágyuló vagy savas termékeken (reakció alapozó). Keverje jól össze a gittet és az edzőt. Ne használjon 3%-nál több Härter P edzőt! Az edző alul- vagy túladagolása foltosodást okozhat a fedőbevonaton.

Minden munkalépés előtt tisztítani és zsírtalanítani kell a teljes festendő felületet Mipa Silikonentferner termékkel. Csiszolja meg a sérült területeket szárazon P 80/150 csiszolópapírral. Száradás után P 150/240 csiszolópapírral csiszolja szárazon. Csiszolja le a teljes felületet matra P 240/360-as száraz csiszolópapírral a gitt felhordása előtt. Átfestés előtt izolálja Mipa 1K vagy 2K fillerrel.

A gittet csak szárazon csiszolja.

Verzió szám: d 0424

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com

MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu