

Mipa WBS PC-Primer-Spray

Cikkszám: 213380000

Termékinformáció

Rendeltetésszerű használat

A Mipa WBS PC-Primer-Spray egy szintelen tapadást elősegítő anyag, amely különösen alkalmas polikarbonát aljzatokhoz, mint pl. fényszóró lencsék. A Mipa WBS PC-Primer vízbázisú összetételének köszönhetően nem oldja fel az érzékeny polikarbonátot, és kellő időben biztosítja a műanyag problémamentes és kíméletes újrafestését. Mipa kétkomponensű szintelen fedőlakkal, minőségi fényszórójavítás érhető el.

Felhasználási utasítások



Felület

Tapadásközvetítő az alábbi felületekre:
Polikarbonát műanyagok, POM, PU, ABS, PVC és PA

Előkezelés / Tisztítás

Előtisztítás Mipa WBS-Tisztítóval
Vigyázat: Bármilyen körülmény esetén is TILOS oldószert tartalmazó tisztítószerrel használni, mivel ez roncsolja a PC műanyagot.
Részletes információkért olvassa el a "Felület előkészítése" című részt.

Jellemzők

Kiváló tapadás
Kíméletes a műanyaghoz
Szintelen

Szín / Fényesség

Szintelen




Előkészület

Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázza fel a dobozt!



Alkalmazás

Tesztfújás – szórási távolság kb. 20 – 30 cm
2 - 3 réteg, száraz rétegvastagság: 5 – 10 qm



Szellőztetés

2 – 3 perc a rétegek között



Használat után

Használat után fordítsa fejjel lefelé a edényt és permetezzen, amíg a szórófej tiszta nem lesz, ez megakadályozza a szórófej eltömődését.



Száradási idő 20°C-on

Porszárz kb 5 - 10 perc

Átfesthető kb. 35 - 45 perc

Felhasználási feltételek: +10°C-tól és 80% relatív páratartalomig. Biztosítson megfelelő szellőzést.

Tárolás: Hűvös és száraz helyen 2 évig tárolható.

VOC szabályozás: EU határérték a termékre (kat. B/e): 840 g/l
Ez a termék max. 775 g/l VOC.

Biztonsági információk: Lásd a biztonsági adatlapot.

Felhasználási utasítások:

Ne vonja be poliészter alapú anyagokkal.

A Mipa WBS PC-Primer tapadást elősegítő anyagként is használható POM, PU, ABS, PVC és PA műanyagokon.

Ha az ilyen típusú műanyagok kialakításuk (pl. nagyon vékony falú alkatrészek) vagy a műanyag összetétele miatt érzékenyek az oldószerekre, a Mipa WBS PC-Primer műanyagvédő karaktere is előnyt jelent ezeknél az anyagoknál.

Az oldószerbázisú vagy vízbázisú fedőfestékekkel történő utólagos átfestés gond nélkül megoldható.

Felület előkészítése:

Műanyag hordozók:

1. Festés előtt melegítse újra a festendő tárgyat 60°C-on.
2. Zsíraltanítsa a Mipa Műnyagtisztító (antisztatikus) vagy Mipa Szilikonle mosó segítségével.
3. Alaposan csiszolja meg MP Softpad Superfine szivaccsal, használjon Mipa Műnyagtisztítót (antisztatikus) vagy Mipa Szilikonle mosót
4. Tisztítsa meg újra Mipa Műnyagtisztító (antisztatikus) vagy Mipa Szilikonle mosó segítségével.
5. Hagyja az alkatrészeket teljesen megszáradni.
6. Elektrosztatikus töltések semlegesítésére ajánlott:

Fújja le a felületeket az MP Ionisierungspistole X-ION segítségével, egyetlen műveletben tisztít és semlegesít, megköti a port felhordáskor. Ezen túlmenően elkerüli a pigment orientációbeli különbségeket fémes/effektusos átfestéskor bázisfestéknél.

FIGYELEM: A leválasztó anyagokat teljesen el kell távolítani! A korábban említett előkészítés után javasoljuk nedvesítési teszt elvégzése vízzel. Ha a vízcseppek gyorsan leperlegnek, ismétlje meg az előkezelést.

A piacon elérhető műanyag típusok és keverékek széles skálája miatt az eredeti alkatrészek előzetes tesztelése elengedhetetlen.

Version: h 0322

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu