

Mipa Zink Spray

Cikkszám: 213460000

Termékinformáció

Rendeltetésszerű használat

A Mipa Zink-Spray egy kiváló minőségű egykomponensű cinkporfesték aktív korrózióvédelemmel (több mint 90% cinktartalom a szárazrétegvastagságon) és ezért magas szintű védelmet nyújt az acélfelületek számára. Alkalmos továbbá a sérült területek javítására horganyzott alkatrészekben, hegesztési varratokon, stb. A Mipa Zink-Spray száradás után ponthegezszhető. Mipa 1K festékekkel átfesthető (szintetikus festékek, PMI AK, PMI VC).

Felhasználási utasítások



Felület

Vas és acél.

Előkezelés / Tisztítás

Előtisztítás Mipa Szilikonlemosóval.

Részletes információkért olvassa el a "Felület előkészítése" című részt.

Jellemzők

300°C-ig hőálló

Magas katódos korrózióvédelem (több mint 90% cinktartalom a száraz rétegvastagságban)

Különösen alkalmas ponthegezésre

Szín / Fényesség Cink szürke / matt



Előkészület


Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázza fel a dobozt!



Alkalmazás

Tesztfújás – szórási távolság kb. 20 – 30 cm

2 – 3 réteg, száraz rétegvastagság: 40 qm



Szellőztetés

2 – 3 perc a rétegek között



Használat után

Használat után fordítsa fejjel lefelé a edényt és permetezzen, amíg a szórófej tiszta nem lesz, ez megakadályozza a szórófej eltömődését.



Száradási idő 20°C-on

Porszárak kb.	10 perc
Érintésszárak kb.	1 – 2 óra
Átfesthető kb.	24 óra

Felhasználási feltételek: +10°C-tól és 80% relatív páratartalomig. Biztosítson megfelelő szellőzést.

Tárolás: Hűvös és száraz helyen 2 évig tárolható.

VOC szabályozás: EU határérték a termékre (kat. B/e): 840 g/l
Ez a termék max. 600 g/l VOC.

Biztonsági információk: Lásd a biztonsági adatlapot.

Felhasználási utasítások:

Felület előkészítése:

A felületnek tisztának és száraznak kell lennie. Távolítsa el az olajat, zsírt, rozsdát, korróziót és minden egyéb a bevonat tapadását károsító anyagot!

Acél felületek:

Fújja át Sa 2½ tisztítási fokig, távolítsa el a szemcseszórás-maradványokat, és azonnal fedje be.

Másik lehetőség:

1. Előtisztítás Mipa Szilikonlemosóval.
2. Ezután kézi és elektromos szerszámokkal rozsdátlanítsa a St 3 tisztasági fokig.
3. Utána zsírtalanítsuk Mipa Szilikonlemosóval.